

Promix CKS

Цветная кладочная смесь

Монтажно-кладочная смесь

Область применения:

Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

Модификации:

«лето» - артикул «XXX0» (температура применения +5...+30 °С);

«зима» - артикул «XXX5» (температура применения -10*...+10 °С).

В зависимости от водопоглощения кирпича и технологичности готового раствора цветные кладочные смеси CKS подразделяются на 2 основные группы:

CKS 512 (5-12%) – артикул «XX0X», базовая смесь, с улучшенными потребительскими свойствами;

CKS 017 (0-17%) – артикул «XX2X», высокотехнологичная смесь.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Название параметра:	Ед. изм.	512	017
Применяется для кирпича с водопоглащением	%	5 - 12	0 - 17
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее	МПа	10	15
Адгезия через 28 суток, не менее	МПа	0,2	0,3
Морозостойкость, не менее	цикл	50	75
Влажность сухой смеси, не более	%	0,3	
Фракция наполнителя, не более	мм	3,5	
Расход воды затворения	л/кг	0,14-0,17	
Подвижность растворной смеси	см	5-6 (Пк2)	
Время жизни, лето/зима, не менее	ч	2/1	
Температура применения, «лето»	°С	+5...+30	
Температура применения, «зима»	°С	-10 ¹ ...+10	
Количество базовых цветов	шт	12	

1- минимальная температура в течении суток

Подготовка основания:

Основание и кладочный материал должно быть прочным, твердым, очищенным от пыли и грязи.

Приготовление раствора:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 7,5-9 литров воды на 50 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

При использовании смеси, с модификацией «зима», рекомендуется использовать для замешивания теплую воду(+20...+40°C), перемешивать раствор дважды с паузой не менее 10 мин.

Нанесение:

Нанесение смеси производить в соответствии с СНиП 3.03.01-87.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

При использовании смеси, с модификацией «зима», нанесение раствора осуществлять в максимально короткие сроки. Толщина слоя раствора должна быть максимально допустимой. Дополнительно можно организовывать защитные экраны(тепляки). Укрывать место проведение работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.

Расход смеси:

Формат кирпича, расход сухой смеси на 1 кирпич² (кг)	
0,5 NF 250x60x65	0,4-0,6
0,7 NF 250x85x65	0,6-0,8
1 NF 250x120x65	0,8-1,0
1 NF 240x115x71	0,8-1,0
1,4 NF 250x120x88	0,9-1,1
WFD 210x100x65	0,6-0,8

2- расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм

Упаковка и хранение:

Бумажные крафт-мешки по **50 кг**. Срок хранения – **12 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.

Цветовая палитра:

Артикул	Цвет
03xx	супер-белый
04xx	белый
08xx	серый
14xx	темно-серый
18xx	бежевый
24xx	кремово-бежевый
28xx	кремово-желтый
38xx	кремовый
44xx	светло-коричневый
48xx	коричневый
54xx	шоколадный
64xx	черный