


Alkalibeständiges Panzergewebe zur Verstärkung der Armierungsschicht in stoßgefährdeten Bereichen

- Rollenbreite: 100 cm
- Maschenweite: ca. 9 x 6 mm
- Gewicht: > 550 g/m²



ANWENDUNGEN

- ersetzt Panzergewebe PG
- Anordnung unter dem Flächengewebe
- nicht überlappen lassen
- für alle quick-mix und SCHWENK WDV-Systeme

EIGENSCHAFTEN

- höchste Reißfestigkeit
- hochalkalibeständig
- schiebefeste Appretur
- faltenfrei verarbeitbar

VERARBEITUNG

Zuschnitt	■ Produkt vor dem Verlegen mit scharfen Messer oder Schere auf die benötigte Länge zuschneiden.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">■ Das Panzergewebe wird vor dem Setzen der Kanteschutz- und Dehnfugenprofilen aufgebracht.■ Systemzugehörigen Armierungsmörtel volldeckend auf die Dämmplatten auftragen.■ Panzergewebe deckend einspachteln.■ Bahnen bündig aneinander stoßen - nicht überlappen!■ Panzergewebe vor den Sockelprofilen enden lassen und nicht über diese hinwegziehen.■ Der Schichtstärkeunterschied zur noch nicht armierten Fläche ist beizuspachteln.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none">■ Vor dem Auftragen der vollflächigen Systemarmierung muss die Panzerarmierung durchgetrocknet sein.■ Bei der Verarbeitung des Produkts in WDV-Systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.

LIEFERFORM

- 25 m²/Rolle

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Geweberollen nicht stauchen oder knicken.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: ca. 1,0 m²/m²

TECHNISCHE DATEN

Maschenweite	9 x 6 mm
Flächengewicht	> 550 g/cm ²
Reißfestigkeit	≥ 4.340 N/5cm

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht vor eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.